

Linea: Prodotti di finitura	Tipo: Finiture acriliche trasparenti UHS 2:1 - Low Voc
Categoria: Vernici 2k	Codice: PR-66TADU2110

Nome o sigla commerciale: TRASPARENTE AIR DRYING UHS












Natura:	vernice a base di resine acriliche, bicomponente, ad ultra alto contenuto in solidi (UHS), addizionata con filtri UV; a basso tasso di componenti organici volatili (LOW VOC). Polimerizza a mezzo resine polisocianiche.
Impiego:	finitura trasparente per effettuare rifacimenti totali, parziali o ritocchi nei cicli di verniciatura a doppio strato su basi opache, pastello, metallizzate, ad effetto cristallo e perlate per conferire alle stesse specularità, trasparenza, brillantezza e aumentarne le doti di resistenza agli agenti atmosferici ed ai graffi.
Peculiarità:	<ul style="list-style-type: none"> • l'emissione di COV (Composti Organici Volatili) rientra nei parametri previsti dal D.Lgs. n. 161/2006 (<420 g/l); • ottima distensione ed elasticità; • essiccazione ad aria notevolmente rapida; • film finale di eccezionale specularità, di durevole trasparenza e lucentezza, non ingiallente, di eccellente resistenza ai graffi e facilmente lucidabile; • è compatibile con cicli di verniciatura all'acqua.

Caratteristiche fisiche:

Aspetto: Liquido trasparente, esente da corpi estranei	Viscosità di fornitura: 0,153 Pa*s (Brookfield: RV 2, rpm 50)
Colore: Incolore	Residuo secco (miscela A+B): 58% (±2%)
Odore: Caratteristico di solvente	Resa teorica (miscela A+B+C): 5,1 m ² /l per 100 µm
Peso specifico: 1,000 kg/l (± 0,020 kg/l)	

<u>D.Lgs 161/2006:</u>	all. II B/d - finiture, tutti i tipi, limite massimo di COV espressi in g/l (prodotto pronto all'uso(1/1/2007): 419 TRASPARENTE AIR DRYING UHS pronto all'uso (+50% di CATALIZZATORE AIR DRYING UHS 122, +5% di DILUENTE ACRILICO in volume) COV espressi in g/l: 420
------------------------	--

Dati applicativi:

	Eliminare accuratamente eventuali fumi di verniciatura dalla superficie da trattare e, mediante diluente antisiliconi da lavaggio, ripulire accuratamente la superficie da tracce di grasso, oli, polvere ed altre impurità.		
	Finitura TRASPARENTE AIR DRYING UHS 100 ml	100 g	Miscelare attentamente in un contenitore a parte, filtrare e versare nella tazza dell'aerografo.
	CATALIZZATORE AIR DRYING UHS: 50 ml	51,3 g	
	DILUENTE ACRILICO: 5 ml	4,6 g	
	Pot life a 23 °C: 20'		Viscosità d'applicazione Tazza Ford Ø 4 a 23 °C: 21"
	Tipo: ad alta efficienza di trasferimento Ø ugello pressione all'ugello 1,2 - 1,3 1,8 - 2,2 bar	Tipo: HVLP Non raccomandato	 ½ mano d'aggrappaggio + 1 mano piena intervallate di 5 min Spessore finale consigliato: max 50 µm
	Fuori polvere a 23 °C: 8'		Secca al tatto a 23 °C: 50' Secca al tatto a 60 °C: 15'
	Secca al tatto: /		Pronta al montaggio a 23 °C: 3h Pronta al montaggio a 60 °C: 30'
	Il locale di stoccaggio deve essere asciutto e con una temperatura compresa tra 10 °C e 35 °C. Stoccare il prodotto al riparo della luce diretta del sole nelle confezioni originali ben chiuse, lontano da fiamme o scintille. Il prodotto, se conservato nelle condizioni di cui sopra, ha una durata di 12 mesi dalla data di spedizione.		
Info:	Nel caso di essiccazione a temperature inferiori a 60 °C, i primi giorni successivi alla verniciatura non sottoporre il mezzo a condizioni ambientali severe. Evitare lavaggi, elevate concentrazioni di umidità (nebbia, rugiada, ecc) e contatto con sostanze aggressive (detergenti, smog, ecc) fintanto che il film non ha raggiunto la completa reticolazione.		
Attenzioni & Precauzioni:			
	<ul style="list-style-type: none"> - Prima dell'utilizzo leggere attentamente la Scheda di Sicurezza; - Prodotto per USO PROFESSIONALE; - Stoccare e applicare il prodotto in ambienti con temperatura di almeno 20 °C; - Applicare il prodotto su basi perfettamente essicate; - Accertarsi che la temperatura del manufatto da trattare sia compatibile con quella di stoccaggio del prodotto; - Durante l'impiego osservare le vigenti normative circa l'uso di prodotti poliuretanic; - Evitare di utilizzare la miscela A+B che abbia superato il tempo di pot-life, il film finale risulterebbe di scarsa adesione. 		

Informazioni per l'utilizzatore:

Le informazioni qui contenute si basano su prove di laboratorio e sulle ns. attuali conoscenze. Ci riserviamo la facoltà di apportare variazioni ai dati caratteristici del prodotto in relazione al progresso tecnologico o a sviluppi produttivi. A causa dei fattori che sfuggono al ns. controllo in fase applicativa del prodotto, le informazioni qui contenute non si prefiggono di assumere forma di garanzia per determinate specifiche del prodotto medesimo, oppure la sua idoneità per una determinata applicazione. Nel caso venga accertata una responsabilità, questa sarà limitata per i danni, al valore dei prodotti forniti e impiegati dall'utilizzatore. Garantiamo comunque la costanza di qualità dei nostri prodotti. Rispondiamo del prodotto solo nell'ambito delle Condizioni Generali di Vendita. La presente Scheda Tecnica annulla e sostituisce tutte le precedenti

